

FLUTING

TARGET CHARACTERISTICS

PROPERTY	TOLERANCE	UNIT	GSM& STANDART	75	80	85	90	100	112	120	135	140	150	175	200
Gsm	%	g/m ²	ISO 536	75	80	85	90	100	112	120	135	140	150	175	200
Moisture	%	%	ISO 287	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SCT CD	Min.	kN/m	ISO 9895	1,2	1,3	1,5	1,5	1,7	1,8	2,2	2,4	2,5	2,6	3,1	3,6

GUARANTEED CHARACTERISTICS

PROPERTY	TOLERANCE	UNIT	GSM& STANDART	75	80	85	90	100	112	120	135	140	150	175	200
Gsm	±5%	g/m ²	ISO 536	75	80	85	90	100	112	120	135	140	150	175	200
Moisture	±3%	%	ISO 287	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SCT CD	kN/m	kN/m	ISO 9895	1,10	1,20	1,30	1,35	1,50	1,65	1,92	2,15	2,20	2,35	2,80	3,20